

1.Unikátny identifikačný kód typu produktu:

WPP/WIZ C/023/4

COROTOP MONO 330

2.Plánované použitie alebo použitia:

Membrána je určená na použitie ako podkladový výrobok a paropriepustná vrstva pod nesúvislú strešnú krytinu na šikmých strechách a ako paropriepustný podkladový výrobok používaný pod vonkajším obkladom stien, s cieľom zabrániť prenikaniu vetra a vody zvonku. Podlieha predpisom týkajúcim sa reakcie na oheň.

3.Výrobca: Corotop S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, PL

4.Systém posudzovania a overovania stálosti parametrov stavebného výrobku: System 3

5.Harmonizovaná norma: EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

Testovací a certifikačný orgán: číslo 1301, TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, N. O.

6. Deklarované parametre:

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY	DEKLAROVANÉ PARAMETRE		TOLERANCIA		JEDNOTKA	HARMONIZOVANÁ NORMA
			MINIMUM	MAXIMUM		
Reakcia na oheň*		E	-	-	trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť voči prenikaniu vody		W1	-	-	trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Ohybnosť pri nízkej teplote		≥-40	-	-	[°C]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Mechanické vlastnosti pri ťahovom zaťažení						
	Maximálna ťahová sila pozdĺžna	700	-30%	+30%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Maximálna ťahová sila priečna	430	-30%	+30%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Pozdĺžna ťažnosť	40	-30%	+30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Priečna ťažnosť	60	-30%	+30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Pevnosť v ťahu						
	Odolnosť proti roztrhnutiu (klincom) pozdĺžne	285	-30%	+30%	[N]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Odolnosť proti roztrhnutiu (klincom) priečne	285	-30%	+30%	[N]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnosť voči umelému starnutiu						
Odolnosť voči prenikaniu vody						
	Odolnosť voči prenikaniu vody po umelom starnutí	W1	-	-	trieda	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Pevnosť v ťahu						
	Maximálna ťahová sila pozdĺžna po umelom starnutí	460	-30%	+30%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Maximálna ťahová sila priečna po umelom starnutí	300	-30%	+30%	[N/50mm]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Pozdĺžna ťažnosť po umelom starnutí	30	-30%	+30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
	Priečna ťažnosť po umelom starnutí	40	-30%	+30%	[%]	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Prenikanie vodnej pary						
	Koeficient difúzneho odporu vodnej pary (Sd)	0,15	-0,08	+0,05	[m]	EN 13859-2:2010

* Výrobok ukotvený priamo na akýkoľvek podklad triedy horľavosti A1 alebo A2-s1, d0 (napr. minerálna vlna) a na drevený podklad s minimálnou hustotou 338 kg/m³3 (článok 5.3.2.3, EN 13238)

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú totožné s tabuľkou deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

V mene výrobcu podpísal(a): Piotr Górski - predseda predstavenstva spoločnosti Corotop S.A.

Dátum vystavenia: Chrzastowice 29.03.2023

Corotop
Piotr Górski
Prezes Zarządu

Dátum kontroly: Chrzastowice 01.09.2023