

Technický list výrobku

BauderGREEN Substrat R-I

Popis výrobku	Minerálna sypká zmes z recyklovanej tehlovej drviny s podielom organických látok
Oblasti použitia	Vegetačný substrát pre intenzívne ozelenenia
Kód výrobku	7415 7404

Vlastnosť podľa ÖNORM L 1131	Požiadavka	Jednotka	BauderGREEN Substrat R-I
Maximálna vodná kapacita	45 – 65	obj. %	spĺňa
Obsah vzduchu pri max. vodnej kapacite	≥ 10	obj. %	spĺňa
Priepustnosť vody koef. k_f	≥ 0,005	cm/sec	spĺňa
Hodnota pH	5,5 – 8,0	-	spĺňa
Obsah soli	≤ 6,0	g/l	spĺňa
Obsah organických látok	8,0 – 15,0	hm. %	spĺňa
Faktor zhutnenia (prirážka pre určenie dodaného objemu)	–	%	20
Objemová hmotnosť v zhutnenom suchom stave (cca.)	600 – 1.200	kg/m ³	1.000 – 1.100 *
Objemová hmotnosť v zhutnenom nasýtenom stave (cca.)	1.000 – 1.600	kg/m ³	1.450 – 1.550 *

*Substráty sú prírodné suroviny; hmotnosť sa môže pohybovať v rámci uvedeného rozsahu.

Montážne pokyny: Naneste vegetačný substrát na plochu a stiahnite do roviny. Pre orientáciu by sa hrúbka substrátu mala počas nanášania priebežne merať pomocou 2 m/4 m laty/vodováhy. Počet meracích bodov závisí od celkovej plochy. Merania v samostatných bodoch nie sú podľa našich skúseností reprezentatívne.

Dodanie: Silo a voľne, vyklápač, Big Bag